FEBAC Europe BV
Röntgenweg 15
NL-6101 XD ECHT
Tel. +31 (0)475 39 62 97
Fax +31 (0)475 39 62 98
E-mail info@febac.eu
Web www.webshop-febac.eu

Verwendungsempfehlungen für Febac Ceriumoxyd

Febac Ceriumoxyd lässt sich schnell mit Wasser vermischen und bildet ein Gemisch, das sofort verwendet werden kann. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn das Gemisch sofort nach der Bereitung verwendet wird.

Mischhinweise

1. Die erforderliche Wassermenge abmessen. Gewöhnliches Leitungswasser ist normalerweise ausreichend.

2. Die erforderliche Menge **Febac** Ceriumoxyd hinzugeben. **Immer Pulver dem Wasser hinzufügen – NIEMALS Wasser dem Pulver hinzufügen.**

3. Die Konzentration überprüfen. Ein Messgerät (Baumémesser) zur Überprüfung der korrekten Konzentration ist im Handel erhältlich. Je nach Bedarf Pulver oder Wasser hinzufügen, um die korrekte Konzentration zu erhalten.

4. Mit dem Polieren beginnen.

5. Die Ceriumkonzentration des Gemischs regelmäßig überprüfen und bei Bedarf mehr Pulver oder Wasser hinzufügen, damit die korrekte Konzentration gewährleistet ist.

Empfohlene Gemischkonzentrationen

Vorversilberungsspülung	20 - 30 gram/liter	(2-3º Baumé)
Geradliniger Facettenschliff	30 - 55 gram/liter	(3-5 º Baumé)
Kantenpolierung	30 - 55 gram/liter	(3-5 º Baumé)
Modellfacetten- und Autospiegelschliff	55 - 110 gram/liter	(5-10 º Baumé)
Manuelle Politur	wird entsprechend der Anwendung gemischt	

Die in diesem Datenblatt enthaltenen technischen Angaben dienen nur als Richtlinie und sollten gegebenenfalls den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Antworten zu oft gestellten Fragen finden Sie auf der nächsten Seite.

Febac, Ihr zuverlässiger Werkzeugpartner, wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit